

3DP-PLA-01-MTMG Mat PLA Filament za 3D stampac 1.75mm, kotur 1KG, military green

Šifra: 90450

Kategorija proizvoda: 3D ŠTAMPAČI

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 2.550,00 rsd

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

PLA (polilaktid) je biorazgradivi termoplastični poliestar, koji se lako štampa za razne 3D šampace. Nema miris, ima nižu tacku topljenja i dobru tecnost, nema potrebe za naknadnim tretmanom. Materijal se sastoji od PLA i estra. Mat površina.

- Visoka precizna zaobljenost omogucava veci kvalitet šampe
- Bez mehurica, žive boje
- Može se primeniti na razlicite 3D šampace

Materijal: PLA, precnik 1,75mm

Težina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)

Dužina: priblizno 340m

Gustina na 21,5C: 1,21 g/cm³

Indeks tecenja topljenja na 10 min, 2,16 kg: 6...8

Tacka topljenja: 190 - 220C

Temperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 50C

Jacina tecenja pri 5 mm/min: > 30 MPa

Udarna snaga: 5 KJ/m²

Zatezni prekid: 20 %

Precnik: 1,75 ± 0,05mm

Dimenzije kalema: precnik 200mm x 67mm visina x 60mm centralni otvor

Sistemske zahteve:

3D šampac sa ekstruderom od 1,75 mm temperature oko 200C, pogodan za PLA filament.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

PLA (polilaktid) je biorazgradivi termoplastični poliestar, koji se lako štampa za razne 3D šampace. Nema miris, ima nižu tacku topljenja i dobru tecnost, nema potrebe za naknadnim tretmanom. Materijal se sastoji od PLA i estra. Mat površina.

- Visoka precizna zaobljenost omogucava veci kvalitet šampe
- Bez mehurica, žive boje
- Može se primeniti na razlicite 3D šampace

Materijal: PLA, precnik 1,75mm

Težina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)

Dužina: priblizno 340m

Gustina na 21,5C: 1,21 g/cm³

Indeks tecenja topljenja na 10 min, 2,16 kg: 6...8

Tacka topljenja: 190 - 220C

Temperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 50C

Jacina tecenja pri 5 mm/min: > 30 MPa

Udarna snaga: 5 KJ/m²

Zatezni prekid: 20 %

Precnik: 1,75 ± 0,05mm

Dimenzije kalema: precnik 200mm x 67mm visina x 60mm centralni otvor

Sistemske zahteve:

3D štampac sa ekstruderom od 1,75 mm temperature oko 200C, pogodan za PLA filament.